


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 800

Revêtement de Sol Souple à coller – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft
Format	1200 x 180mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm
Épaisseur du produit	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	16 / 3,46 m ²	12 / 4,24 m ²	10 / 4,18 m ²	16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ²
Paquets / m² par palette	75 / 259,50 m ²	60 / 254,40 m ²	40 / 167,20 m ²	52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ² 135 / 251,10 m ²
Garantie	25 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de				
Extension de garantie	+ 5 ans pour l'installation sur un sous-couche PU				



Classifications		Caractéristiques du produit
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1 Traitement de surface
Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte	2 Structure de la surface les différentes structures
Classe d'usage 42 EN ISO 10874	Domaines de l'industrie légère avec une utilisation normale	3 Couche d'usure Épaisseur 0,55 mm
Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	4 Design Film décor
R10 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 10	5 Support de base
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	6 Contrebalancement
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	7 Sous-couche silentPREMIUM ou silentPLUS (disponible séparément)
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sans sous-couche ~ 0,17 mm avec silentPREMIUM ~ 0,2 mm avec silentPLUS	wood chanfreins tile chanfreins
Essai de la chaise à roulettes ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	
Résistance thermique EN 12667	≤ 0,015 (m ² K)/W sans sous-couche ≤ 0,025 (m ² K)/W avec silentPREMIUM ou silentPLUS	
Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 4 dB sans sous-couche ~ 17 dB avec silentPREMIUM ou silentPLUS	
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,15 %	
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170203	



CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Remarques:

- La classe d'utilisation 42 n'est pas possible en combinaison avec silentPREMIUM ou silentPLUS. R 10 excepté décor "Heavy Metal"
- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.